

Acoustic Floor Mat 33

Karta techniczna produktu

getzner
engineering a quiet future


Obszar zastosowania Tłumienie dźwięków uderzeniowych pod wylewkami jastrychowymi

- Supermarkety
 - Hotele
 - Studia fitness
 - Szpitale i domy starców
 - Hale produkcyjne i magazynowe
- 100% poliuretanu
Oliwkowozielony

Tworzywo
Kolor

Stopień poprawy tłumienia dźwięków uderzeniowych 33 dB

Wg ISO 717-2




Zalety i korzyści

- Niezmienna skuteczność w całym obszarze obciążenia
- Mała wysokość montażowa – doskonale nadaje się do renowacji
- Szybkie układanie – brak konieczności sklejenia z podłożem
- Łatwa obsługa
- Wyjątkowa odporność na zużycie i starzenie przez dziesięciolecia

Właściwości produktu		Metoda kontroli	Uwaga
Zakres obciążenia	2.500 kg/m ²		
Grubość	16 mm		
Szywność dyn. s'	≤ 13 MN/m ³	EN 29052-1	
Ścisłość c (d _L -d _B)	≤ 2 mm	EN 12431	
Palność	klasa E	EN ISO 11925-2	normalnie palna, EN 13501-1
Przewodność cieplna	0,05W/mK	wg EN 12667	
Temperatura stosowania	od -30°C do 70°C		możliwość krótkotrwałego wystąpienia wyższych temperatur
Szacowany stopień poprawy tłumienia dźwięków uderzeniowych ΔL _{n,w}	33 dB	EN ISO 10140-3	EN ISO 717-2
Europejska ocena techniczna nr:	ETA-17/0243		

Stopień poprawy tłumienia dźwięków uderzeniowych wg EN ISO 10140-3



f w Hz	L_n w dB	ΔL w dB
50	52,5	2,3
63	54,6	2,9
80	54,9	2,3
100	53,2	11,0
125	50,3	11,7
160	52,8	14,8
200	50,4	18,1
250	51,0	18,9
315	48,4	22,2
400	46,0	23,5
500	45,0	25,8
630	40,1	30,4
800	37,3	34,6
1.000	34,3	37,7
1.250	31,5	41,2
1.600	30,2	42,2
2.000	27,6	43,8
2.500	25,2	46,2
3.150	20,9	49,6
4.000	16,1	53,8
5.000	12,0	56,7

— Krzywa pomiarowa
 - - - - - Krzywa odniesienia
 — Poprawa tłumienia dźwięków uderzeniowych

Konstrukcja testowa:
 jastrych cementowy 80 mm
 (179 kg/m²)
 16 mm AFM 33
 (s' 13 MN/m²)
 strop żelbetowy 160 mm
 (400 kg/m²)

Standardowa forma dostawy, z magazynu

Grubość: profil falisty 16/9 mm
 Płyty: 1500 × 750 mm
 Paleta: 90 szt. (101,25 m²)

Wskazówki dot. układania i teksty ofertowe

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej www.getzner.com



Europejska ocena techniczna
 Europejska ocena techniczna (ETA) jest oparta na niezależnych badaniach technicznych. Z badań tych wynika ocena istotnych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie.

Wszystkie informacje i dane odnoszą się do obecnego stanu naszej wiedzy. Można wykorzystać je jako wartości obliczeniowe lub orientacyjne, podlegające normalnym tolerancjom produkcyjnym; nie stanowią one gwarantowanych właściwości. Zmiany zastrzeżone.

